

抗刮高硬度树脂性能评估

1. 对公司抗刮高硬度树脂分别在瓷板、纸张、木器、塑胶基材上进行综合性能测试。

项目	2303	3620	3910	7810	5600	5640	9610	4212
气味（加热到 60℃）	中	中	中	大	大	大	大	中
颜色	2 号	1 号	2 号	5 号	1 号	3 号	2 号	3 号
耐黄变	浅红相	浅红相	浅红相	浅黄相	黄相	黄相	红相	黄相
木器附着力	√	√	√	√	√	√	√	√
纸张附着力	√	√	×	√	√	×	×	×
ABS 附着力	√	√	√	√	√	√	√	√
喷涂丰满度	差	良	差	优	优	良	优	优
抗刮性	良	优	优	优	优	良	优	良
固化速度	3 次	2 次	2 次	3 次	4 次	4 次	4 次	2 次
脆性	大	中	大	大	大	中	大	中

